

CLASSIFICAÇÃO

NORMA

Diluyente

Este produto atende às normas do PSQ, classificado conforme ABNT NBR 11702:2019 tipo: 4.7.7.

OBSERVAÇÕES GERAIS

BULA TÉCNICA

Recomendações: A proporção de uso depende da viscosidade e poder de cobertura do primer, esmalte ou verniz utilizado. O resultado de desempenho ideal dos Solventes e Thinners Lutzol depende das condições da aplicação e fatores externos, tais como: condições climáticas e conhecimento técnico e prático que podem alterar a qualidade esperada.

Condições de ambiente: As superfícies devem estar entre 15°C e 45°C e a temperatura do produto entre 15°C e 35°C. Não aplicar com temperatura inferior a 10°C e superior a 40°C. Não aplicar com umidade relativa do ar inferior a 20% e superior a 80%. A temperatura e a umidade relativa do ar fora das condições citadas podem comprometer a secagem e a cura do produto.

Indicação

Para diluição de Esmalte e Primer Luzpoxy.

Composição

Solventes aromáticos e/ou alifáticos.

Massa específica

0,850 a 0,890 g/cm³.