

ACABAMENTO

Brilhante e acetinado

CLASSIFICAÇÃO

Madeira

NORMA

Conforme ABNT NBR 11702:2019, classificado como 4.3.1.7 (brilhante) e 4.3.1.8 (acetinado). Atende às especificações da ABNT NBR 16211 (brilhante).

OBSERVAÇÕES GERAIS

**Indicação:** Aplicação em ambientes verticais externos e internos de portas, portões, janelas, lambris, pergolados e madeiras decorativas em geral.

**Preparação de superfície (ABNT NBR 13245)**

A madeira deve estar firme, seca, limpa e isenta de óleos, mofo, pó, graxa ou quaisquer outros contaminantes.

**Madeira nova com imperfeições rasas:** Corrigir com Massa para Madeira Luztol. Lixar e eliminar o pó. **Madeira com impregnação de produtos à base de óleo:** Retirar a parte oleosa com removedor de tintas, limpar e deixar secar, após secagem promover um lixamento adequado e eliminar o pó.

**Madeira na repintura:** Lixar a madeira até eliminar totalmente o brilho e eliminar o pó. **Madeira com área mofada:** Lavar com solução de água potável e água sanitária (partes iguais). Esperar 6 horas, enxaguar bem e aguardar secagem total antes do acabamento. **Madeira com umidade:** Antes de aplicar o acabamento, resolver o que está causando o problema.

**Recomendações:** Em madeiras resinosas podem ocorrer manchas e dificuldade na secagem, bem como afetar a durabilidade do acabamento. Em algumas madeiras (Ex.: jatobá e ipê) pode ocorrer migração de resina colorida da madeira que, em contato com água (Ex.: chuva), pode causar manchas coloridas na superfície. Madeiras com trincas e fissuras comprometem a durabilidade do produto. Recomendamos que a madeira tenha cantos levemente arredondados, evitando cantos vivos, nos quais o verniz se desgasta com muita facilidade. Não diluir com thinner.

**Condições do ambiente:** Não aplicar com temperatura inferior a 10°C e superior a 40°C. Não aplicar com umidade relativa do ar inferior a 20% e superior a 80%.

Vernizes quando usados em exteriores dispensam o uso de seladoras e devem ser utilizados como fundo próprio. Dessa forma, é mantida a integridade qualitativa do produto contra intempéries, promovendo maior resistência.

BULA TÉCNICA

Aplicação

Rolo de espuma, trincha de cerdas macias e pistola.

Secagem

Ao Toque: 6 horas.

Entre demãos: 12 horas.

Final: 24 horas.

Cura total: 72 horas.

Rendimento acabado (ABNT NBR 16568)

3,6 L: Mín. 20m<sup>2</sup> (ou mín. 60m<sup>2</sup>/demão).

0,9 L: Mín. 5m<sup>2</sup> (ou mín. 15m<sup>2</sup>/demão).

Diluição

Trincha ou rolo: Pronto para uso, se necessário diluir até 10% com Aguarrás Luztol. Pistola: Até 30% com Aguarrás Luztol.

Demãos

2 a 3 Demãos.

Composição

Resina alquídica modificada, secantes isentos de chumbo, solventes alifáticos e aditivos.

Sólidos/Massa

52 a 57 %.

Viscosidade

57 a 63 KU.

Massa específica

0,90 a 0,97 g/cm<sup>3</sup>.

Validade

24 meses.